

# UTENSILMANIA

## PITTURA BETA

### PITTURA PER INTERNO COPRENTE

#### 1. CARATTERISTICHE

Pittura vinilica traspirante per interni che mantiene una giusta traspirazione della muratura con effetto estetico liscio e opaco.

**PITTURA BETA** viene applicato sulla superficie muraria lasciando un minimo spessore del film in modo che l'interfaccia muratura ambiente non venga troppo alterata. E' dotato di un buon punto di bianco ed una buona copertura mantenendo un giusto equilibrio di protezione nella superficie trattata. Le cariche sono giustamente equilibrate al fine di ottenere una pellicola del film vellutata. Grazie alle sue cariche fini la pittura è adatta anche per una applicazione con airless.

#### 2. CAMPI D'IMPIEGO

Sono vasti: dall'intonaco civile al cartongesso ricoperto da vecchie pitture fino a pannelli prefabbricati. Le confezioni di **PITTURTA BETA** sono disponibili nella tinta base bianca la quale può venire tinteggiata con colorantiper ottenere il colore desiderato.

#### 3. DATI TECNICI

Tipo di legante	resina in dispersione
Resa pratica	6 mq per litro
Essiccazione	6 ore circa
Diluizione	30%-40% d'acqua
Viscosità	tixotropica
Aspetto	opaco
Conservazione	dai 7C° ai 40C°
Particelle	selezionate
ISO 11890-2:2013	0,011%
Confezione	latta lt 14 lt 5
Colore	bianco
Addensante	metilcellulosa
Impiego	superfici interne da risanare
Attrezzatura	pennello rullo airless

#### 4. DATI CHIMICO FISICO

EN ISO 2813	molto opaco
pH	alcalinità 11,5
Valori traspirabilità	60 grm2X24h
Peso specifico	1600gr/lt

#### 5. MODALITA' DI APPLICAZIONE

Pulire la superficie da trattare con spazzolatura ed isolare con **Primer**, quindi procedere alla stesura di due mani intervallate da un tempo di 8 ore. Temperatura di applicazione Min. +5°C / Max + 35 °C. Evitare l'applicazione in presenza di umidità, condensa e sotto la presenza del sole diretta.

E' necessario un intervento di sanificazione delle muffe e delle alghe se necessario con detergente al fine di garantire il corretto ciclo applicativo. La pittura **BETA** a base acqua va diluita circa il 30-40% e mescolata con cura prima di applicare la prima mano, la seconda mano deve essere fatta circa dopo 24 ore dalla precedente.

Si può applicare con pennello rullo o airless, gli attrezzi vanno lavati possibilmente lo stesso giorno di utilizzo con acqua.

## 6. INDICAZIONI DI IMPIEGO

**PITTURA BETA** è applicabile su intonaci vecchi e nuovi, pareti in calcestruzzo, superfici di natura minerale varia, vecchie pitture, cartongesso o pannelli di legno. Si raccomanda di preparare i supporti seguendo il ciclo opportuno.

## 7. PARAMETRI TECNICI

I dati riportate sono dovuti ad analisi dettagliate di laboratorio e dal frutto di studi e prove approfondite.

Granulometria EN21524	Fine
ISO 11998	Classe 1
Valori di traspirabilità DIN 18550	Sd 0,02 kgm <sup>2</sup> x0,5h
Resa	C.a 6/7 m <sup>2</sup> lt
Resistenza al lavaggio UNI EN10560	1000 cicli
Resistenza agli alcali Uni 10795.	Molto buona
Assorbimento acqua	Min 0,5 Kg m <sup>2</sup> h 0,5

## 8. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Verificare che il supporto sia pulito, asciutto ed esente da polvere. In presenza di efflorescenze rimuovere con idro lavaggio o spazzolatura. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con detergente. Su superfici vecchie e sconnesse se necessario rasare con appositi prodotti. Intonaci non asciutti possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali. N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità con la finitura. La pittura non è compatibile in presenza di umidità relativa alta, evitare l'applicazione in caso di condensa. Procedere alla stesura di primer fissativo murale al fine di uniformare lo strato e attenersi alla diluizione come da scheda tecnica al fine di garantire il giusto equilibrio di assorbimento ed aderenza finale. **PITTURA BETA** va applicato in 2 mani aspettando minimo 8 ore da un passaggio all'altro al fine di garantire una stesura uniforme. Non applicare il prodotto sotto i 5 °C e sopra i 30 °C

## 9. NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle e proteggere gli occhi, in caso lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico se l'irritazione persiste.

Valore limite EU (direttiva 2004/42/EC) **PITTURA BETA** contiene al massimo 40g/lt VOC

Pitture per pareti interne ed esterne di supporto minerale a base acqua.

## 10. VOCE DI CAPITOLATO

Pittura traspirante bianco per interno coprente, risanante, protettiva con effetto opaco prolungato nel tempo, elevata traspirabilità e permeabilità al vapore per supporti murali con elevato punto di bianco.